

La Valutazione del rischio

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili i seguenti criteri:

- l'esame delle condizioni dei materiali, al fine di stimare il pericolo del rilascio di fibre utilizzando:
 - per le coperture in cemento amianto, l'algoritmo indicato nella **D.G.R. 256/11**
 - per i materiali friabili indoor, l'indice Versar indicato nella **D.G.R. 256/11**
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio mediante monitoraggio ambientale

In base agli elementi raccolti possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni:

- materiali integri non suscettibili di danneggiamento
- materiali integri suscettibili di danneggiamento
- materiali danneggiati

Pertanto a seconda della situazione rilevata, si devono realizzare interventi di prevenzione e protezione che possono consistere in un controllo periodico dei materiali, in interventi di restauro o di bonifica.